

## Arova Spritzbeize

1014

Rozpouštědlové **mořidlo na listnaté dřeviny** s efektem moření zvýrazňující póry pro průmyslové a řemeslné použití.

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecné informace

Rozpouštědlové stříkací mořidlo s efektem moření zvýrazňující póry; rychlé schnutí, vysoká světlostalost, bez zdrsnění dřeva. Produkt je přelakovatelný vodou ředitelnými i rozpouštědlovými laky na dřevo.

#### Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**  
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

#### Oblasti použití



Na nábytek, vybavení interiéru, obložení stěn a dřevěné stropy.

V závislosti na použitém vrchním nábytkovém laku je produkt vhodný pro lakování nábytku a interiérového vybavení v oblastech použití II - IV podle ÖNORM A 1610-12.

Použijte v kombinaci s vhodným vrchním lakem.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Produkt, prosím, před použitím i během zpracování dobře rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Zajistěte rovnoměrné nanesení mořidla!
- Je možné použít i nízkotlaké zařízení Airmix nebo Airless.
- Nanášejte rovnoměrně a s malým přebytkem stříkáním tak, aby povrchy vypadaly mírně vlhké.
- Produkt je určený pro další distribuci.
- Dřeviny s nízkou savostí vyžadují menší nános než dřeviny vyznačující se silnou savostí.
- Různé druhy dřeva, například dub, obsahují ve vodě rozpustné extraktivní látky, které se aktivují přelakováním nábytkovými laky na vodní bázi. Pro prevenci zabarvení nebo vytvoření barevných skvrn na povrchu doporučujeme dřevo bohaté na extraktivní látky předzákladovat produktem Aduro Primer (2523).
- Nevracejte produkt z nanášecího zařízení ani produkt kontaminovaný dřevním prachem zpět do původní nádoby.

- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 110 - Pracovní směrnice pro moření dřeva.**

### Technika nanášení



	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	1,5
Stříkací tlak (bar)	1,5 - 2,5
Vydatnost na jednu vrstvu (m <sup>2</sup> /l)	8
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m <sup>2</sup> )	40 - 50

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

### Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovatelný rozpouštědlovými laky	15 min.
Přelakovatelný vodou ředitelnými laky	1 hod.

V případě potřeby je možné přisoušení.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

### Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití s Waschverdünner (8501) nebo Nitro-Verdünner (8017).

## PODKLAD

### Druh podkladu

Hrubo a jemno pórovité tvrdé dřeviny jako dub, jasan, ořech, mahagon atd.

### Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený mastnoty, vosků a dřevního prachu.

### Příprava podkladu

Zrnitost P 150 - 180

Důkladně odstraňte brusný prach - zejména z pórů dřeva

Vlhčení dřeva před mořením není nutné.

## SYSTÉMOVÁ SKLADBA

### Nános mořidla

Rovnoměrně a s mírným přebytkem nanášejte ve směru vláken dřeva tak, aby plochy byly mírně vlhké.

### Následná povrchová úprava

Přelakovatelné jak vodou ředitelnými tak i rozpouštědlovými laky ADLER na nábytek. U světlých odstínů mořidel a barevných odstínů obecně doporučujeme použít světlostálé laky jako např. Bluefin Resist, Aduro Legnopur. Při použití laků, které nejsou světlostálé, lze očekávat, že výsledný odstín bude vypadat mírně nažloutle; tento účinek se zvyšuje se stárnutím.


Bíle mořené povrchy doporučujeme přelakovat lakem Aduro Legnopur, pro dodatečné vyrovnání odstínu tónovaným lakem 1,0 - max. 3,0 % Solva-Tint Polarweiß (9035040114). Alternativně lze použít vodou ředitelné laky na nábytek, jako je Bluefin Top-Antiscratch, tónované 1,0 až max. 3,0 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Při stříkání se vyvarujte překrývání paprsků!

## POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

### Velikosti balení

0,9 l, 4 l

### Barevné odstíny / stupně lesku



1014400100

#### Standardní odstíny:

Farblos (1014400100)  
 Weiß (1014043001)  
 Hanf (1014043002)  
 Honig (1014043003)  
 Rustikal (1014043004)  
 Kognak (1014043005)  
 Maron (1014043006)  
 Tabak (1014043007)  
 Schilf (1014043008)  
 Nuss (1014043009)  
 Palisander (1014043010)  
 Stein (1014043011)  
 Schwemmholz (1014043012)  
 Alteiche (1014043013)  
 Olive (1014043014)  
 Schwarz (1014043015)

Všechny odstíny lze navzájem míchat a případně ředit produktem Arova Style Farblos (1336400100).

V případě silného zesvětlení může kvůli přirozené barvě dřeva a přirozenému zažloutnutí dřeva v průběhu času dojít k zdatelné změně barvy. Při kontaktu tekutého mořidla s kovem dojde ke změně barevného odstínu.

Před zahájením moření by měla být vždy provedena odstínová zkouška na originálním podkladu. Po následném přelakování lze odsouhlasit výsledný barevný odstín. Pro dovýrobu použijte pouze mořidlo se stejným číslem výrobní šarže.

### Související produkty

Aduro Legnopur (2513)  
 Aduro Primer (2523)  
 Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)  
 Bluefin Resist (2963)  
 Bluefin Top-Antiscratch (2960)  
 Nitro-Verdünner 8017 (8017)  
 Solva-Tint Polarweiß (9035040114)  
 Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

## DALŠÍ POKYNY

### Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.  
Skladovat na chladném, ale ne mrazivém, místě.

### Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na [www.lakyadler.cz](http://www.lakyadler.cz).