



3000 P

Produkt do konserwacji drewna Koncentrat mikroemulsji (ME) do rozcieńczania

Funkcje	Zastosowanie	Kategorie użytkowników	Rodzaj drewna
Środek grzybobójczy Środek owadobójczy Antytermitywy	Stosowanie prewencyjne – klasy użycia 1 do 3	Przemysł - Wycinający, - Cieśle, - Stolarze, etc.	Drewno : - Ciesielstwo, - Stolarka (okna, etc.), - Okładziny, etc. Lite drewno Materiały drewnopochodne Drewno iglaste

Właściwości fizyko-chemiczne

Mikroemulsja (ME) koncentrat

Wygląd: płyn bezbarwny

Gęstość (20°C): 1 kg/l

pH: neutralne

Temperatura zapłonu: >99 °C (niepalny)

Bez zapachu

Substancje aktywne biocydy:

- Permetryna
- Propikonazol
- Tebukonazol
- IPBC

Skuteczność

Skuteczność: środek grzybobójczy, środek owadobójczy, antytermitywy

Skuteczny przeciwko:

- grzybom podstawkowym (brunatna zgnilizna drewna i zbutwienie włókniste),
- insektom o larwach ksylofag (spuszczel domowy, miągowiec pakietowiec, chrząszcze),
- termitom,

w stosowaniu prewencyjnym w przypadku drewna.

Właściwości AXIL 3000P zostały ustalone zgodnie z normą EN 599 (Trwałość drewna: Kryteria wydajności dla produktów prewencyjnych ochrona lasu na podstawie badań biologicznych) w celu zagwarantowania ochrony drewna przeciwko ryzykom z klas używania 1, 2 i 3 tak, jak to definiuje norma EN 335, na podstawie znormalizowanych badań skuteczności prewencyjnej:

- EN 46 i EN 47 przeciwko kózkowatym,
- EN 118 i EN 117 przeciwko termitom,
- EN 113 przeciwko grzybom podstawkowym

Kontrole skuteczności były wykonywane po przeprowadzeniu badania przyspieszonego starzenia EN 73 (badania parowania) i EN 84 (badania wymywania) w celu zapewnienia trwałości zastosowanego produktu AXIL 3000P.

Application

Stosowanie odbywa się poprzez nakładanie na powierzchnię (moczenie, natrysk) lub przez nakładanie przez impregnację (autoklaw próżniowo-ciśnieniowy).

Efekt zastosowania jest natychmiastowy i jest optymalny natychmiast od momentu zastosowania. Wygląd drewna po zastosowaniu AXIL 3000P pozostaje niezmienny.

Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami wykończenia.

Dobrze wymieszać produkt przed nałożeniem.



Opublikowane: sierpień 2022

Przygotowanie produktu do użycia

ZASTOSOWANIE : Krótkie namaczanie/Spryskiwanie

Dawki skuteczne : 200g/m² w przypadku termitów oraz 100 g/m² w przypadku owadów - technicznych szkodników drewna

DOZOWANIE : Mieszając 10L AXIL 3000P z wodą otrzymuje się 100 litrów preparatu gotowego do zużycia (PGdZ).

ROZCIENCZENIE = 10% w/w dawka.

ZASTOSOWANIE : metody próżniowo-ciśnieniowe

DOZOWANIE : Retencja produktu AXIL 3000P (koncentrat) = 9,7 Kg/m³

AXIL 3000 jest mieszalny w dowolnych proporcjach z wodą i łatwo przyjmuje jednolitą postać.

Okresowe kontrole mogą być przeprowadzane przez nas, z regularnym pobieraniem materiałów do analiz chemicznych w naszych laboratoriach. W razie pytań prosimy o kontakt z naszymi zespołami technicznymi lub zespołami sprzedaży Adkalis pod numerem +33 5 64 31 06 60.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Wilgotność drewna w czasie stosowania produktu powinna wynosić <25%.

Nie stosować na zamrożone drewno.

Zakaz stosowania produktu na drewno, które może pozostawać w kontakcie ze środkami spożywczymi.

Zrobić wcześniejszy test dla drewna egzotycznego lub bogatego w taniny.

Końcówki i ucięcia również powinny być brane pod uwagę, aby zapewnić skuteczność stosowania produktu.

Ponownie zastosować produkt, w przypadku szlifowania, ścięcia, etc.

W przypadku użytku na zewnątrz, drewno traktowane do wykorzystania w klasie 3, powinno być pokryte wykończeniem.

Czyszczenie sprzętu

Oplukać, sprzęt i wyposażenie w wodzie (produkt niewyschnięty).

Zużycie

środek prewencyjny : 15 do 20 litrów PGdZ na m³ drewna, zużycie zmienia się w zależności od gatunku i przekroju drewna.

Suszenie -Utrwalanie

Utrwalanie : 4h po ocieknięciu.

Suszenie : 24 do 48h w wentylowanym powietrzu (w zależności od rodzaju drewna, jego dolności absorpcyjnych i warunków atmosferycznych).

Drewno, po zastosowaniu produktu powinno być zmagazynowane w sposób zabezpieczony, na minimum 24 godziny, w tym czasie nie powinno być narażone na niepogodę, zanim nie uzyska normalnej zawartości wilgoci.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

Proszę zapoznać się z informacjami dostępnymi w Karcie Danych Zabezpieczenia Produktu.

Z rozważą stosujcie biocydy. Przed każdym użyciem, zapoznajcie się z ulotką i z informacjami dotyczącymi produktu.

Klasyfikacja- Etykietowanie

Zob karta charakterystyki

Bezpieczeństwo użytkownika

Zawsze należy przestrzegać standardowych środków ostrożności dotyczących higieny. Unikać wszelkiego kontaktu produktu ze skórą, oczami i odzieżą.

Nie wdychać oparów ani mgieł zawierających ten produkt. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy.

Obowiązkowe noszenie środków ochrony indywidualnej: Rękawice lateksowe, neoprenowe lub nitylowe dla rąk; okulary ochronne, maska z filtrem, kask, maska, osłona na głowę, twarz i oczy; ubrania robocze, buty robocze lub wysokie buty.

Przechowywanie

Przechowywać oryginalny pojemnik szczelnie zamknięty, w suchym miejscu, chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać wyrób w normalnych warunkach temperaturowych, chronić od mrozu. Zapewnić wystarczającą wentylację miejsca składowania.

Trzymać z dala od żywności i napojów, w tym dla zwierząt. Przechowywać w miejscach szczelnych lub strefach retencyjnych.

Opublikowane: sierpień 2022

Środowisko

Pozostałości produktu, opakowanie i każdy inny odpad związany ze stosowaniem produktu powinny być traktowane, jako odpady niebezpieczne, i na całkowitą odpowiedzialność posiadacza tych odpadów, przetworzone w specjalistycznym centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkody związane ze stosowaniem produktu powinny być naprawione.

Podczas całego okresu obrabiania drewna, niezbędne jest upewnienie się, że żaden składnik produktu nie dostanie się do ziemi. Nie wyrzucać resztek do kanalizacji i cieków wodnych.

Świeżo obrobione drewno powinno być przechowywane po swojej obróbce, pod osłoną lub na twardej powierzchni wodoodpornej, lub jedno i drugie, aby zapobiec bezpośrednim wyciekom do gleby lub wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają pomóc użytkownikom. Mają charakter tylko informacyjny i nie pociągają żadnej odpowiedzialności ze strony de BERKEM, warunki zastosowania odbywają się poza jego kontrolą. Podane dane wyprodukowanych produktów zależą od warunków przechowywania i stosowania. Podawane przez nas informacje odzwierciedlają aktualne przepisy i wiedzę techniczną, które zdobyliśmy w dniu notyfikacji niniejszej strony informacyjnej. Przed każdorazowym zastosowaniem, zapewnienia, że ta karta nie została zmieniona przez nowszą wersję mogących wziąć pod uwagę nowe dane..

Opublikowane: sierpień 2022