

Bluefin Pure-Concrete**4088**

Základní komponent pro vytvoření betonového vzhledu na nábytku určený pro průmyslové použití.

POPIS PRODUKTU**Obecné informace**

Vodou ředitelný mísitelný základ pro povrchové úpravy imitace betonu, který lze nanášet stříkáním.

Oblasti použití

- Pro povrchovou úpravu standardně namáhaných ploch nábytku a vybavení interiérů, včetně dvířek kuchyňských linek, zařízení ložnic a obývacích pokojů: Oblasti použití III – IV podle normy ÖNORM A 1610-12.
- Použití v kombinaci s vhodným systémem vrchního laku.

ZPRACOVÁNÍ**Pokyny pro zpracování**

- Produkt prosím před použitím a během zpracování pečlivě rozmíchejte.
- Dbejte prosím našich „**Pracovních směrnic pro vodou ředitelné nábytkové laky**“

Poměr mísení

100T auf 35T

35 hmotnostních dílů Bluefin Pure-Concrete 4088
100 hmotnostních dílů ADLER Aquafix Concrete 8140000300

ADLER Aquafix Concrete 8140000300 pečlivě vmíchejte do připravené směsi bez hrudek. Vmíchání je nejlepší provádět strojově pomocí míchací vrtule.

Dbejte prosím pokynů v příslušných technických listech produktu.

Doba použití připravené směsi

cca 3 hod.



Technika pro nanášení

Postupy nanášení	Pohárková pistole s tlakovanou nádobkou	Membránové čerpadlo, 1 : 1 s přidavným vzduchem
Stříkací tryska (ø mm)	2,2	2,2
Stříkací tlak (bar)	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0
Tlak materiálu (bar)		3,0 - 4,0
Nanášené množství (g/m ²)	cca 300 - 900	

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nátěrem.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovatelné	po schnutí přes noc
----------------	---------------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čistění náradí

Okamžitě po použití vodou.

PODKLAD**Druh podkladu**

MDF desky základované materiálem Bluefin Isospeed bílá 3134000010 dvousložkové zpracování, nebo ADLER PUR-Ecofill 25501; nepoužívejte MDF desky se základovou fólií!!! (z důvodu nedostatečné přilnavosti).

Dbejte prosím pokynů v příslušných technických listech použitých produktů.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez dělicích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu a testován na vhodnost pro povrchovou úpravu.

Příprava podkladu

MDF deska: broušení P150

Základní vrstva: P220 - 240

SKLADBA NANÁŠENÍ**Aplikace produktu 1**

300 - 400 g/m² Bluefin Pure-Concrete- směs

Doba mezischnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

cca 2 hod.

Aplikace produktu 2

700 - 800 g/m² Bluefin Pure-Concrete- směs

Vytvoření efektu

Na čerstvě nanesenou plochu natáhnete polyetylenovou fólii s tloušťkou cca 100µm, přimáčknete pomocí hladítka a roztáhnete směrem k okraji plochy. Čím pečlivěji bude vzduch pod fólií vytlačen, tím hladší bude povrch imitace betonu. Po dobu schnutí nechejte fólii na aplikované ploše.

Doba mezischnutí (při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)	Schnutí přes noc při teplotě 20 °C Nízké teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí prodloužit. Požadované schnutí: 3 hod. při 50 °C Po vyschnutí stáhněte fólii a ponechejte dalších 4 - 5 hodin odvětrat při pokojové teplotě.
---	--

Následná povrchová úprava	1 x 90 - 110 g/m ² Bluefin Primer-Concrete 4081000200 Dbejte prosím pokynů v příslušných technických listech produktu.
----------------------------------	--

Doba mezischnutí (při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)	3 hod.
---	--------

Vrchní lakování	1 x ADLER Aqua-Top Antiscratch 30340 ff Dbejte prosím pokynů v příslušných technických listech použitých produktů.
------------------------	---

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Čištění & ošetřování	Pomocí přípravku na ošetřování nábytku ADLER Clean Möbelreiniger. Dbejte prosím pokynů v příslušných technických listech použitých produktů.
---------------------------------	---

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

Velikost balení	4,55 kg												
Odstíny/lesk	<table> <tr> <td>White Wolf</td> <td>4088056579</td> </tr> <tr> <td>Brown Falcon</td> <td>4088056580</td> </tr> <tr> <td>Black Panther</td> <td>4088056581</td> </tr> <tr> <td>Reef Shark</td> <td>4088056582</td> </tr> <tr> <td>Snow Leopard</td> <td>4088056583</td> </tr> <tr> <td>Iron Elephant</td> <td>4088056584</td> </tr> </table>	White Wolf	4088056579	Brown Falcon	4088056580	Black Panther	4088056581	Reef Shark	4088056582	Snow Leopard	4088056583	Iron Elephant	4088056584
White Wolf	4088056579												
Brown Falcon	4088056580												
Black Panther	4088056581												
Reef Shark	4088056582												
Snow Leopard	4088056583												
Iron Elephant	4088056584												

Doplňkové produkty	ADLER Aquafix Concrete 8140 000300 ADLER PUR-Ecofill 25501 Bluefin Isospeed 3134 Bluefin Primer-Concrete 4081000200 ADLER Aqua-Top Antiscratch 30340 ff ADLER Clean-Möbelreiniger 96490 (čistič nábytku)
---------------------------	---

DALŠÍ INFORMACE

Trvanlivost / skladování	Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách. Skladovat v chladu, ale ne v mrazu.
---------------------------------	--



Technická data	Dodávaná viskozita	cca 12-14 s dle DIN 53211 (odlivka 4 mm, 20 °C)
-----------------------	--------------------	---

**Bezpečnostně-technické
informace**



Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu **www.adler-lacke.com**.

Produkt je určený pouze pro průmyslové zpracování.

Zásadně je třeba zamezit vdechnutí aerosolu laku. Toto lze zajistit pouze odborným použitím vhodné ochranné dýchací masky (Kombinovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).
