

Floor-Start

4205

Fondo a base d'acqua per parquet e pavimenti in legno per il fai-da-te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Fondo per parquet trasparente e non ingiallente a base di leganti cationici. Il prodotto è caratterizzato da un ottimo effetto isolante dei componenti del legno, da un basso irruvidimento del legno e da una ridotta adesione laterale sui pavimenti a listoni.

Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.


Campi di applicazione

Pavimenti in parquet e legno



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Il prodotto non può essere miscelato con altre vernici a base d'acqua. Dopo la lavorazione del Floor-Start (4205), è quindi necessario sciacquare accuratamente gli utensili con acqua.
- Assicurarsi che la vernice sia distribuita uniformemente.
- Per evitare scolorimenti e macchie, durante la lavorazione non devono formarsi ristagni.
- Il materiale non deve essere direttamente sul pavimento. Lavorare solo da un contenitore con uno strumento di lavorazione.
- Per evitare scoloriture nere causate dalle più piccole impurità metalliche (in particolare sul legno di rovere), si può mescolare Floor-Start (4205) con il 2-4% in peso di Additiv-Lösung M (8126). La miscela può essere utilizzata per una settimana.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.

- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione



	A pennello	A rullo
Strumento d'applicazione	Pennello acrilico morbido	Rullo a pelo corto
Quantità per applicazione (ml/m ²)	100 - 125	

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	ca. 2 ora/e
-------------------	-------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Per ottenere un'asciugatura perfetta, è necessario garantire una buona aerazione dell'ambiente.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili



Con acqua saponata subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Abbeizer Express (8313).

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legno di latifoglie e legno di conifera (legno massiccio)

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Umidità del legno

Legno di latifolia: 12 ± 2 %

Legno di conifera: 15 ± 2 %

Preparazione del supporto

Legno di latifolia: carteggiatura del legno grana 150 - 180

Legno di conifera: carteggiatura del legno grana 120 - 150

Se sono presenti piccole fessure e giunzioni, riempirle con una miscela di 1 parte in peso di polvere di carteggiatura e circa 2 parti in peso di Floor-Fill (4207). Dopo circa 1 ora di essiccazione, carteggiare le parti livellate con grana 120 - 150.

CICLO DI VERNICIATURA

Fondo

1 x Floor-Start (4205)

Essiccazione intermedia: ca. 2 ora/e

Floor-Start (4205) non carteggiare.

Applicazione intermedia	1 x Floor-Finish (4202) oppure 1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208) Essiccazione intermedia: ca. 4 ore
Carteggiatura intermedia 	Prima della verniciatura finale viene eseguita una leggera carteggiatura intermedia con grana 240 o griglia abrasiva a grana 120 o più fine. Un tempo di essiccazione intermedio più lungo (ideale essiccazione per una notte) migliora la carteggiabilità. Evitare di sfondare fino al legno poiché si possono presentare delle differenze nel ravvivamento, le quali potrebbero intensificarsi a causa dell'ingiallimento durante l'invecchiamento. Rimuovere la polvere di carteggiatura.
Applicazione finale	1 x Floor-Finish (4202) oppure 1 x Möbel- und Parkett Holzlack (4208)
INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	11, 51
Tonalità	Floor-Start Farblos (4205000200)
Prodotti complementari	Abbeizer Express (8313) Additiv-Lösung M (8126) Floor-Fill (4207) Floor-Finish (4202) Möbel- und Parkett Holzlack (4208) Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
ULTERIORI INDICAZIONI	
Durata / Magazzinaggio  	Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate. Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C). Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.
Dati tecnici	Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: valore limite UE per Floor-Start (Kat A/i): 140 g/l. Floor-Start contiene un massimo di 40 g/l COV.
GISCODE	W2+
Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01	Dispersioni acriliche / acqua / Glicoleteri / Additivi reologici / Additivi interfacciali / Agenti umettanti / Conservanti per prodotti in scatola Contiene una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche. Informazioni per gli allergici al numero di telefono +43 5242 6922-713.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Le consuete misure di protezione devono essere rispettate anche nella lavorazione di prodotti a basso contenuto di sostanze nocive.

Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3.

In caso di necessità di consulenza medica, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Deve quindi essere tenuta fuori dalla portata dei bambini.

Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione.

Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.

Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.
