

Innolux Primer WB

2703

Wasserbasierte, UV-härtende Parkettgrundierung für Industrie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Wasserbasierter Walzgrund in verschiedenen Qualitäten für Holz; verleiht UV- Walzlackaufbauten eine ausgezeichnete Haftung zum Untergrund bei starker mechanischer Belastung.

Besondere Eigenschaften und Prüfnormen



- **ÖNORM A 3800-1 (Brandverhalten)**
In Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund: schwerbrennbar, Q1, Tr 1



- **Französische Verordnung DEVL1104875A**
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete

Haftgrund für Parkettaufbauten auf Basis von Innolux Walzlacken.




VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist erforderlich.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 150 – Arbeitsrichtlinien für wasserbasierte Möbellacke**.




Auftragstechnik



	Walzauftrag
Auftragsgerät	Walzlackiermaschine
Auftragsmenge pro Auftrag (g/m ²)	12 - 15

Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trocknungsbedingungen	<p>Abdunsten des Wassers: 60 Sekunden Düsentrockner (35 - 40 °C)</p> <p>Bei den genannten Anlagenparametern handelt es sich um Richtwerte, die auf die jeweilige Anlage abgestimmt werden müssen. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.</p>
UV-Härtung	<p>Zwischengelieren: Vorschub 10 - 14 m/min (bei einem Strahler) UV-Hochleistungsstrahler 80 - 120 W/cm</p> <p>Der Vorschub kann mit der Anzahl an Strahlern direkt proportional erhöht werden.</p> <p>Die Aushärtung des Lackes erfolgt gemeinsam mit dem nachfolgenden Innolux Spachtel (2710) oder Innolux Walzlack (2796).</p> <p>Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!</p>
Reinigung der Arbeitsgeräte	<p>Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Sofort nach Gebrauch mit Waschverdünner (8501).</p>
  8501	
UNTERGRUND	
Untergrundart	Laub- und Nadelholz (Vollholz, Furnier-, (beschichtete) Holzspan-, Holzfaserverwerkstoffe).
Untergrundbeschaffenheit	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei und frei von Holzstaub sein.
Untergrundvorbereitung	<p>Kalibrierschliff</p> <p>Laubhölzer: Körnung 150 - 180 Nadelhölzer: Körnung 100 - 150</p>
Vorbehandlung	Für das Füllen von Holzfugen stehen Innolux Spachtel wie z.B. Innolux Spachtel Eiche (2710053041) zur Verfügung.
BESCHICHTUNGS-AUFBAU	
Vorgrundierung	1 x Innolux Primer WB (2703)
Grundierung	Innolux Walzgrund in der gewünschten Qualität, z.B. Innolux Walzgrund (2736).
Zwischenschliff	<p>Körnung 320 – 400 und Scotch-Brite-Walze. Schleifstaub entfernen. Durchschleifen vermeiden!</p>
	
Decklackierung	Innolux Decklacke im gewünschten Glanzgrad, z.B. Innolux Decklack NV (2767).

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

25 kg

Farbtöne/Glanzgrade

Innolux Primer WB Farblos (2703000200)
 Innolux Primer WB Weiß (2703077441)


Zusatzprodukte

Innolux Decklack NV (2767)
 Innolux Spachtel Eiche (2710053041)
 Innolux Walzgrund (2736)
 Waschverdünner 8501 (8501)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 9 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Technische Daten

Lieferviskosität nach DIN 53211	
Innolux Primer WB	35 - 45 Sekunden (4-mm-Messbecher, 20 °C) 40 - 50 Sekunden (4-mm-Messbecher, 20 °C)
Innolux Primer WB Weiß	70 - 80 Sekunden (6-mm-Messbecher, 20 °C)

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.