

Legno-Pflegeöl

7009

Olio curativo **universale** per mobili e arredi interni per **il fai da te e il professionista**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Olio curativo a rapida essiccazione e facile da usare per il trattamento di legni di latifoglia e di conifera. Le superfici oliate che presentano uno sporco leggero vengono pulite, rinfrescate e rinnovate in una sensazione piacevole al tatto. Antistatico.

La catalisi avviene attraverso l'assorbimento dell'ossigeno atmosferico (essiccazione ossidativa).

Caratteristiche particolari e norme



- **DIN 53160-1 e DIN 53160-2**
Resistenza al sudore e alla saliva.



- **ÖNORM EN 71-3**
Sicurezza dei giocattoli, rimozione di determinati elementi (privo di metalli pesanti).




- **il certificato dell'ofi (no. 403.400)**
Classificato come non autoinfiammabile!
- **Trattamento superficiale compatibile con gli alimenti**
Secondo la conferma di OFI Technologie & Innovation GmbH, il prodotto può essere utilizzato per il trattamento di oggetti in legno che entrano temporaneamente in contatto con gli alimenti.



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Per la verniciatura di superfici di mobili e arredamento d'interni esposti ad una sollecitazione normale, come ad esempio arredamenti per camere da letto e salotti nonché pavimenti in legno.

Non applicare più di uno strato sottile di questo prodotto sulle superfici interne di mobili e armadi a causa di possibili odori sgradevoli.

Agenti contenuti

Olio vegetale modificato, cere, prodotti opacizzanti, benzine senza composti aromatici, siccativi privi di piombo e cobalto.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Il prodotto è pronto all'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 20 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 60 %.
- Lasciare agire brevemente il prodotto applicato e quindi rimuovere accuratamente le quantità in eccesso con un panno di cotone o con un cuscinetto di garza in direzione delle fibre.
- Un'applicazione di due mani potrebbe essere necessaria nel caso di superfici molto consumate.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra direttiva di lavoro **ARL 013 – Misure di sicurezza per la lavorazione di oli e cere ad essiccazione ossidativa** e **ARL 160 – Direttiva di lavoro per oli e cere**.

Metodo di applicazione



	A straccio
Resa per mano (m ² /l)	15 - 30

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Trattamento successivo	4 ora/e
Essiccazione intermedia	7 giorno/i

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal supporto, dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal ricambio d'aria, dall'umidità relativa, dalla pressione di accatastamento e dalle condizioni di accatastamento.

Per ottenere un'asciugatura perfetta, è necessario garantire una buona aerazione dell'ambiente. Lo scarso ricambio d'aria, ad esempio a causa di un accatastamento compatto, ritarda l'essiccazione.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Su legni ricchi di sostanze interne (es. rovere, iroko) può verificarsi un rallentamento dell'essiccazione.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legni di latifolia e di conifera oliati

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

FASI DI LAVORAZIONE

Applicazione del prodotto

1 x Legno-Pflegeöl (7009)

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia

Pulire con acqua, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) o con un detergente neutro. In caso di sporco grasso utilizzare Legno-Reiniger (7003).

La pulizia non deve essere eseguita prima di 14 giorni dopo l'applicazione dell'olio/cera/Hartwachsöl.

Non è consentito l'uso di detersivi abrasivi.

Manutenzione

Si prega di osservare la nostra **ARL 252 - Istruzioni per la cura di mobili trattati con Legno-Öl o Legno-Color**, e **ARL 254 - Istruzioni per la cura di pavimenti trattati con Legno-Öl o Legno-Color**.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

250 ml, 11

Tonalità

Legno-Pflegeöl (7009000210)

Prodotti complementari

Clean-Möbelreiniger (7202)
Clean-Parkettreiniger (7207)
Legno-Reiniger (7003)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Per i contenitori al di sotto di 3 kg, la durata di conservazione è 3 anno/i.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Si consiglia di versare il contenuto di recipienti aperti in contenitori più piccoli per evitare la gelificazione/formazione di pelle.

GISCODE

Ö60

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.