

Lignovit Color STQ

5343 sgg.

Rivestimento **coprente** per il legno all'acqua per l'applicazione a pennello **per l'industria e il professionista**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Vernice trasparente per legno all'acqua, a basso spessore, a base di dispersioni di resina acrilica e alchidica, eccellente processabilità, altamente resistente al blocking, buona resistenza alle intemperie.

Caratteristiche particolari e norme




- Il prodotto protegge dall'attacco dai funghi dell'azzurramento e dalle muffe tramite un principio attivo biocida.

Sostanze attive:

0,3% IPBC (0,3 g/ 100 g) 3-Iodopropinil butilcarbamato)

- Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

Campi d'impiego



- Elementi costruttivi in legno non dimensionalmente o limitatamente stabili situati all'esterno, come ad es. case di legno, rivestimenti di legno, tettoie, recinzioni, schermi oscuranti, balconi, portoncini, ecc., nelle classi d'uso 2 e 3, senza contatto con il terreno.
- Non idoneo al contatto diretto con i generi alimentari e i foraggi alimentari.
- Non idoneo al legno a permanente contatto con l'acqua e/o il terreno.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Evitare l'inglobamento d'aria durante questa operazione.
- Una temperatura minima di +10 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Evitare l'esposizione diretta al sole (essiccazione troppo rapida).
- Per gli elementi di legno nuovi si consiglia l'applicazione su tutti i lati.
- Non è tecnicamente possibile evitare il flusso di resina tramite la verniciatura.
- La scoloritura dei componenti idrosolubili del legno, in particolare in caso di pioggia battente, può essere minimizzata mediante il rivestimento completo, su tutti i lati, e la verniciatura supplementare delle superfici in legno di testa.
- In caso di fondo segato ruvido è probabile che il consumo aumenti.
- Prego, consultare la nostra **"Direttiva per il rivestimento di**


12-17 (sostituisce 06-17) ZKL 5343

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
 Fon: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

elementi costruttivi non dimensionalmente o limitamente stabili – Parte generale”. Balconi – Tettoie – Rimesse di legno – Case di legno.”

Metodo di applicazione



Procedura di applicazione	A pennello
Applicazione	2 x
Resa per applicazione (m ² /l)	10 - 12 (piallato)

Il prodotto è pronto per l'uso.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23°C e con il 50% di umidità relativa)



Fuori polvere (ISO 1517)	dopo ca. 30 min.
Carteggiabile	dopo ca. 3 - 4 h
Sovraverniciabile	dopo ca. 3 - 4 h
Completamente asciutto	dopo ca. 12 ore

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore della vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa.

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER Aqua-Cleaner 80080 o ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (svernicatore).

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legno di conifera

Qualità del supporto

Presupposto per una lunga durata del rivestimento è il rispetto dei principi di protezione costruttiva del legno.

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Umidità del legno

12 - 15 %

Preparazione del supporto

Per un'ottima durabilità si consiglia di carteggiare le superfici lisce di legno con grana 80 nella direzione delle fibre, pulire accuratamente ed eliminare le fuoriuscite di sostanze interne del legno come ad es. le resine e le occlusioni resinose. Arrotondare gli spigoli vivi.

CICLO DI VERNICIATURA

Impregnazione

Se necessario applicare all'esterno una mano di Lignovit IG 53134 per proteggere il legno dall'azzurramento, dall'attacco dai funghi e dagli insetti, (vale per i legni con la classe di durata 3 – 5 ai sensi di EN 350-2).

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Fondo	<p>Tinte vivaci: 1x Lignovit Color STQ 5343 sgg.</p> <p>Bianco e tinte pastello: 1 x Lignovit Sperrgrund 40960, spessore strato umido 100 – 125 µm</p> <p>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.</p>
--------------	--

Carteggiatura intermedia

Carteggiatura intermedia con grana 280-360.
Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Applicazione finale

Tinte vivaci:
1x Lignovit Color STQ 5343 sgg.

Bianco e tinte pastello:
2 x Lignovit Color 53223 sgg.

MANUTENZIONE E RINNOVO**Manutenzione e rinnovo**

La durata dipende da molti fattori. In particolare da: esposizione alle intemperie, protezione costruttiva, sollecitazione meccanica e scelta della tinta. Per una lunga durata sono necessari tempestivi lavori di manutenzione. Pertanto è consigliata una manutenzione una volta l'anno. Se necessario rimuovere la polvere e la sporcizia dalle superfici ancora intatte e applicare con un pennello una mano di Lignovit Color STQ 5343 sgg.

Prego, consultare le nostre „**Direttive per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione non dimensionale e a precisione dimensionale limitata – Durata – Manutenzione e Rinnovo**“.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

4 l; 18 l

Tonalità/gradi di brillantezza

Lignovit Color STQ RAL 9016 5343009016

**Vernici base:**

Wei W10	5343000010
Base W30	5343000030


Altre tonalit sono miscelabili tramite il **sistema tintometrico ADLERMix**.

- Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.
- Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalit finale.
- La migliore resistenza alle intemperie si ottiene con le tonalit medie; nel caso di forte esposizione alle intemperie evitare tonalit troppo chiare o troppo scure.

Prodotti complementari

ADLER Aqua-Cleaner 80080
ADLER Abbeizer Rote Krhe 95125
Lignovit IG 53134
Lignovit Sperrgrund 40960

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata/magazzinaggio

Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30° C).

Dati tecnici

Contenuto di
VOC

Valore limite UE per Lignovit Color STQ (cat. A/d):
130 g/l (2010). Lignovit Color STQ contiene al
max. 80 g/l VOC.

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.
