

ADLER Pigmopur Gloss NG

2419

Rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový pigmentovaný lak s vysokým leskom pre nábytok a interiér, priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Rozpúšťadlový pigmentovaný dvojsložkový nábytkový polyuretánový pigmentovaný lak s vysokým leskom a vynikajúcou brilantnosťou, veľmi dobrou odolnosťou voči mechanickému a chemickému namáhaniu a vysokou plnivosťou.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy

- **ÖNORM A 1605-12** (nábytkové povrchy)
Odolnosť proti chemickým účinkom : 1-B1
Správanie sa pri odere: 2-D (≥ 50 U)
Správanie sa pri namáhaní poškríbaním : 4-E ($\geq 0,5$ N)
Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné povrchy)
- **DIN 68861**(nábytkové povrchy)
časť 1: správanie sa pri namáhaní chemikáliami: 1 B
časť 2: správanie sa pri namáhaní oderom:
2D (nad 50 do 150 U)
časť 4: správanie sa pri namáhaní poškríbaním:
4 E ($> 0,5$ až $\leq 1,0$ N)
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+



Oblasti použitia



- Tvorba vysokohodnotných pigmentovaných, vysoko-lesklých povrchových úprav nábytku, vnútorného vybavenia, obkladov stien a drevených stropov, čelných plôch a odkladacích plôch v obytných priestoroch: oblasti použitia III až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610 – 12.
- Na povrchovú úpravu ťažko zápalných resp. ťažko horľavých plôch.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať
- Výrazne zvýšené teploty a/alebo nízka vlhkosť vzduchu zrýchlia schnutie, čím je možné negatívne ovplyvnenie postupu a odplyňovania. V týchto prípadoch odporúčame prísadu až do 10% produktu ADLER Verzögerer 8131000210 na miesto produktu ADLER DD-Verdünnung 80019.
- Rešpektujte naše „Smernice pre PUR laky a Smernice pre farebné krycie lakovanie vysoký lesk“.

10-18 (nahrádza 07-18) ZKL 2419

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Pomer miešania100 hmotnostných dielov
100 hmotnostné dielyADLER Pigmpur Gloss NG 2419
ADLER Pur-Härter 8234000210

8234 000210


ADLER Pigmpur Gloss NG 2419 smie byť použitý výlučne s ADLER PUR-Härter 8234000210 a v uvedenom pomere miešania. Nedodržanie tohoto pokynu vedie k poruchám filmu.

Doba spracovateľnosti

3 hodiny



Zvýšená teplota skracuje dobu spracovateľnosti.

Technika nanášania

0-10% 80019



Spôsob nánosu	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat ,atď.)	Nádobková pištoľ, tlakovzdušné striekanie
Tryska (ø mm)	0,23 - 0,28	1,4 - 1,7
Striekací tlak (bar)	90 - 120	2,5 - 3,0
Rozprašovací vzduch (bar)	1,5 - 2,5	
Riedenie	ADLER DD-Verdünnung 80019	
Prídavok riedenia v %	-	0 - 10 %
Viskozita (s) 4 mm pohár, 20°C	cca. 17	cca. 16
Množstvo nánosu (g/m ²)	cca. 100 - 130 na nános	

Formu a akosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presné hodnoty spotreby sa stanovujú iba po predošlom skúšobnom nátere.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlh.vzduchu.)



Prelakovateľný	po cca. 1 h
Manipulácia	Po schnutí cez noc
Brúsiteľný a leštiteľný	Po aspoň 24 hod Odporúča sa: po 3 dňoch

Uvedené čísla sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Čistenie pracovného náradiaADLER DD-Verdünnung 80019 alebo
ADLER Wascherdünnung 80077**PODKLAD****Druhy podkladu**

Pre krycie lakovanie vhodného dreva, resp, drevotrieskových alebo, drevovláknitých dosiek, dýhovaných resp. upravených základnou fóliou.

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez masntôt, vosku, silikónu, živice a drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť zvolenej povrchovej úpravy.

ÚPRAVA POVRCHU

Základovanie

uzavreto - pórovité lakovanie plôch

- nosné dosky upravené základnou fóliou (ostré prebrúsenie fólie zrnitosťou 240); výhodou je 1 nástrek s ADLER PUR-Spritzfüller 25513ff alebo ADLER PUR-Isofill 25506 alebo ADLER PUR-Ecofill 25501.
- masív, surové drevotriekové dosky (napr. buk), drevotriekové dosky s poddyhou, 2 – 3 x nazákladovať s ADLER PUR Spritzfüller 25513 ff, ADLER PUR-Isofill 25506 alebo ADLER PUR-Ecofill 25501 medzibrúsenie zrnitosťou 280 – 360,
- MDF dosky, 1 x predizolovať s ADLER DD Isoliergrund 25103 alebo s ADLER Legnopur 26211 ff, 2 – 3 x nazákladovať s ADLER PUR Spritzfüller 25513 ff, ADLER PUR-Isofill 25506 alebo ADLER PUR-Ecofill 25501 medzibrúsenie zrnitosťou 280 – 360.

Alternatívne môže byť na kvalitné MDF dosky s vysokou objemovou hmotnosťou (pri 19 mm doske vyššou ako 700kg/ m³) priamo použitý ADLER PUR-Ecofill 25501 alebo ADLER PUR-Isofill 25506.

Prosíme, rešpektujte technické listy príslušných produktov.

Medzibrúsenie



zrnitosťou 360 - 500

Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred vrchným lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá príľnavosť.

Vrchné lakovanie

2 x ADLER Pigmpur Gloss NG 2419 v želanom farebnom odtieni bez medzibrúsenia,
doba medzisušenia min.1 hodina a max 5 h.

Dodatočná úprava (brúsenie, leštenie, vyleštenie do vysokého lesku)

Výsledné plochy sú po 24 hod sušenia pri izbovej teplote vylešiteľné. Pre dobrú stálosť odporúčame dobu sušenia 3 dni pred vyleštením do vysokého lesku.

ČISTENIE & STAROSTLIVOSŤ

Čistenie

Čistenie pomocou ADLER Clean Möbelreiniger 96490.

Prosíme rešpektujte aj príslušné technické listy produktov.

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU

Veľkosti balenia

4kg, 20 kg

Farebné odtiene / Stupne lesku

Štandardné odtiene:

Weiβ W5	2419 000005 (biely)
Schwarz	2419 500001 (čierny)
Reinweiβ RAL 9010	2419 009010 (čistobiely)

Báza:


Basis W10	2419 000010
Basis W30	2419 000030

Ostatné farebné odtiene (RAL, NCS atď.) sa miešajú na zákazku.

- Aby sa docielila odtieňová zhodnosť, je potrebné používať rovnaké odtieňové šarže na jednom povrchu.
- Odporúča sa, kvôli posúdeniu výsledného farebného odtieňa vykonať vzorový náter na originálny podklad.

Ďalšie produkty

ADLER PUR-Härter 8234 000210
 ADLER DD-Verdünnung 80019
 ADLER PUR-Spritzfüller 25513 ff
 ADLER PUR-Isofill 25506
 ADLER PUR-Ecofill 25501
 ADLER Legnopur 26211 ff
 ADLER DD-Isoliergrund 25103
 ADLER Verzögerer 8131000210
 ADLER Waschverdünnung 80077
 ADLER Clean Möbelreiniger 96490

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/ Skladovanie**

Min 1 rok v originálne uzavretých obaloch

Chrániť pred vlhkosťou, mrazom, priamym slnečným svetlom a vyššími teplotami (nad 30°C)

Technické údaje

Viskozita zmesi Cca 21 ± 2 s podľa DIN 53211(4mm pohár, 20°C)
 Viskozita Cca 17 s podľa DIN 53211 (4mm pohár, 20°C)
 dodávky

Bezpečnostné údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu si môžete stiahnuť z webovej stránky www.adler.sk.

Produkt je vhodný iba na priemyselné a remeselné spracovanie.

Počas aplikácie striekaním je potrebné zabrániť vdýchnutiu aerosólov. To sa dá zabezpečiť len správnym použitím ochrannej dýchacej masky (kombinovaný filter A2 / P2 - EN 141 / EN 143).